分 析 表

	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	$L_{i2}O$	Li_2CO_3	$BaCO_3$	$SrCO_3$	ZnO	Mn_2O	P_2O_5	$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$	CuO	Igloss
福島長石	70.20	16.60	0.08	0.02	0.37	0.03	9.97	3.13										0.16
福島長石(川俣)	62.65	18.94	0.05		0.13		15.67	2.43										
釜戸長石	77.50	12.80	0.08	0.06	0.67	0.05	5.50	2.91										0.39
益田長石	66.32	18.59	0.07		0.06	0.04	10.76	3.26										0.90
平津長石	71.76	16.73	0.12		0.25	0.03	5.90	4.33										1.01
大平長石	67.50	17.70	0.13	0.02	0.46	0.02	10.60	2.87										0.25
インド長石	65.53	18.89	0.10	0.02	0.09		11.99	3.35					0.01					0.03
ネフェリン	60.10	23.00	0.09	0.02	0.37	0.02	1.75	10.60										0.47
ペタライト	77.00	16.70					0.20	0.30	4.50									
福島珪石	99.30	0.10	0.03															
朝鮮カオリン	45.57	38.96	0.55		0.74	0.33	0.26	0.46										13.85
NZカオリン	50.60	34.70	0.23	0.08		0.02		0.05										13.70
天草陶石	78.40	14.80	0.36	0.01	0.04	0.04	3.19	0.26										2.64
蛙目粘土	49.10	33.80	1.56	0.90	0.16	0.34	0.93	0.12										12.50
木節粘土	48.60	33.90	1.69	0.96	0.16	0.41	0.85	0.09										12.90
白石灰	0.50	0.02	0.02		54.83	0.30												
鼠石灰	0.34	0.02			54.02	0.67												43.70
マグネサイト	1.48	0.06	0.33	0.01	1.18	46.50	0.00	0.01										50.30
ドロマイト	0.30	0.20	0.20		34.50	18.90												45.90
タルク	60.63	0.01	0.02	0.01	0.97	32.02	0.01	0.01										6.18
特製土灰	24.45	3.70	4.03		31.18	6.02	0.91	2.89						0.66	3.51			22.65
特撰柞灰	26.98	2.77	0.77		35.73	1.63	0.75	0.57						0.71	0.81			29.94
特製松灰	19.53	2.96	3.00		30.61	5.55	0.60	3.29						0.47	2.88			30.69
特選栗皮灰	21.60	3.41	2.10		31.30	5.38	0.65	2.44						0.41	1.98			29.96
天然藁灰	80.01	2.63	1.30		4.08	1.83	3.87	2.93						0.61	1.69			1.55
合成土灰	17.40	2.70	0.20		35.90	6.10	0.20	0.10							2.70			34.40
合成柞灰	16.30	5.20	0.20		37.50	5.80	1.20	0.30							2.70			30.60
合成栗皮灰	17.02	3.95	0.20		38.02	5.10	1.77	1.31							2.28			39.50
合成藁灰	81.40	6.40	0.10		2.80	1.00	2.10	1.20							2.70			1.70
炭酸バリウム											98.00							
炭酸リチウム										99.10								
炭酸ストロンチウム												97.90						
亜鉛華													99.80					
天然骨灰																95.00		
酸化チタン				100.00														